

Informações técnicas

revestimento de parede em olefina

2024

descrição

O revestimento de parede de olefina da Vescom consiste num revestimento de olefina impresso com tintas à base de água e um suporte não tecido. Os revestimentos de parede de olefina Vescom são extremamente resistentes, higiénicos, duradouros, resistentes à luz e à cor, fáceis de aplicar e de manter.

dados técnicos*

largura

± 130 cm
± 51/52 polegadas

comprimento do rolo

± 35 metros

valores mecânicos

Total	± 420 gr/m ²
Peso do tecido	± 50 gr/m ²
Peso da olefina	± 370 gr/m ²
Espessura**	± 0,65 mm

estabilidade dimensional

Inalteravelmente estável do ponto de vista dimensional.

resistência à luz

Muito boa (7), de acordo com a norma ISO 105 B-02
(1 = muito mau, 8 = excelente)

resistência ao fogo

Classe SBI-Euro
B - s1 - d0

resistência química

Os revestimentos de parede de olefina são resistentes a muitos tipos de produtos químicos domésticos, exceto produtos químicos agressivos altamente concentrados.

processamento

Ver instruções de processamento para revestimentos de parede de olefina.

cola

Utilize apenas cola Vescom para obter resultados ótimos.

- Vescom 2000;
- Vescom 3000 em substratos permanentemente selados (não respiráveis).

manutenção

Ver conselhos de limpeza e desinfeção para revestimentos de parede de olefinas.

* Os dados indicados são valores médios. Os valores reais podem variar ligeiramente.

** A espessura depende da estrutura da superfície do desenho escolhido.