

dikson

7063.01 - 7063.14



binder

upholstery

opis

bogata melanzowa tkanina meblowa o delikatnych włóknach szenilowych

skład

> 40% recycled polyester FR / < 60% polyester FR

szerokość

± 140 cm, ± 55 inches

gramatura

± 819 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹ fabrics

odporność ogniowa

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

odporność na ścieranie

ISO 12947-2

100.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wyrywanie włókien

ISO 12945-2

4-5 (skala 1-5)

ASTM D3511

5 (skala 1-5)

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

AATCC 8

mokre 4 / suche 4 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

4.5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

ISO 13936 - 2

łańcuch 2 mm / wątek 2 mm

ASTM D4034

łańcuch 89 lbs / wątek 96 lbs

odporność na tarcie

ISO 13934-1

warp 2500 N / weft 1550 N

ASTM D5034

warp 474 lbs / weft 262 lbs

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -2.6% / wątek -1.9%




STANDARD
100

S07-0023
Hohenstein HTTI

dikson


7063.01 - 7063.14



7063.01




7063.02



7063.03




7063.04



7063.05



7063.06



7063.07




7063.08



7063.09



7063.10



7063.11



7063.12



7063.13



7063.14