

# dikson

7063.01 - 7063.14



binder  
upholstery

descrição  
tecido para mobiliário com mistura rica de  
fios de chenille macios

composição  
> 40% recycled polyester FR / < 60%  
polyester FR

largura  
± 140 cm, ± 55 inches

gramagem  
± 819 gr/m<sup>1</sup>, ± 26 oz/yd<sup>1</sup> fabrics

resistência ao fogo  
**EN 1021/ 1-2**  
**BS 5852, crib 5**  
**NF P 92 / 503 - 507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI 9175, classe 1.IM**  
**Cal TB 117**  
**NFPA 260, class 1**  
**IMO 2010 FTP part 8**

desgaste à abrasão  
**ISO 12947-2**  
100.000 rubs martindale  
**ASTM D4157**  
100.000 double rubs wyzenbeek

pilling  
**ISO 12945-2**  
4-5 (escala 1-5)  
**ASTM D3511**  
5 (escala 1-5)

resistência à fricção  
**ISO 105-X12**  
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)  
**AATCC 8**  
molhado 4 / seco 4 (escala 1-5)

resistência à luz  
**ISO 105-B02**  
6 (escala 1-8)  
**AATCC 16.3: 40 hours**  
4.5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras  
**ISO 13936 - 2**  
alongamento 2 mm / trama 2 mm  
**ASTM D4034**  
alongamento 89 lbs / trama 96 lbs

resistência à tensão  
**ISO 13934-1**  
warp 2500 N / weft 1550 N  
**ASTM D5034**  
warp 474 lbs / weft 262 lbs

manutenção



encolhimento: alongamento -2.6% / trama  
-1.9%




STANDARD  
100

S07-0023  
Hohenstein HTTI

# dikson

7063.01 - 7063.14


---



7063.01




7063.02



7063.03




7063.04



7063.05



7063.06



7063.07




7063.08



7063.09



7063.10



7063.11



7063.12



7063.13



7063.14